MODE D'EMPLOI

RoyalPuff

Le RoyalPuff ressemble à un film flex normal et peut être manipulé de la même manière. Cependant, sous la pression et la chaleur, il gonfle jusqu'à obtenir un bel effet 3D.

Son liner légèrement adhésif, permet un échenillage de précision sans effort.

CARACTÉRISTIQUES:

- PU base eau
- 60 - 500µ
- Coton, polyester, tissu mélangé. Moins adapté au nylon ou d'autres textiles enduits.
- 40°C

CONDITIONS DE DÉCOUPE:

- Lame 30 - 45°
- faible/ modérée
- 30 - 40 cm/s

CONDITIONS DE TRANSFERT:

- 145 °C
- 15s
- modérée/ élevée
- á chaud

Flex sur Flex possible

▶ EMBALLAGE

50 cm	25 m
50 cm	10 m
50 cm	5 m

1. Découper en miroir



2. Écheniller le motif

3. Transférer le motif

4. Fini!

L'effet moussant rend la couleur plus claire et le noir par exemple tend à devenir anthracite.

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 12 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

COULEURS DISPONIBLES

RoyalPuff

ALCAZAR WHITE 01	VERSAILLE LEMON 06	ALHAMBRA ORANGE 03	WINDSOR RED 04
ROTHSCHILD WINE 05	EDINBURG PURPLE 07	PENA BLUE 08	PRAG NAVY 09
OSAKA APPLE GREEN 10	QASR AL-HOSN CAMEL 11	PELES LIGHT GREY 12	BRAN BLACK 02

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 12 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

Modifié 11/2023